

## CAROTTE DE CORDE POLYPROPYLÈNE

## **DESCRIPTIF**

Fibre synthétique, peu d'allongement (10-15%) Imputrescible, densité 0,9, fusion 160°C Résiste aux acides et aux alcalis Léger, flotte sur l'eau, permet les épissures Sensible aux rayons U.V Se coupe à chaud Bonne résistance à l'abrasion

## **INFORMATIONS**

- Vendu en carotte de 25ml
- 4 Torons à partir du diamètre 12 mm





RÉFÉRENCE	LONGUEUR	FORCE RUPTURE	TOLÉRANCE	POIDS MÉTRIQUE
	mm	daN		g
CAR06	6	17	+ - 10%	590
CAR08	8	30	+ - 10%	1040
CAR10	10	40	+ - 8%	1380
CAR12	12	58	+ - 8%	1950